

No.300は、クラフトパルプを主原料とした原紙に、ゼラチン、柔軟剤、防腐剤などの各種薬品を含浸加工して造られた紙質のガスケット材料です。

No.300物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=6.9MPa)	圧縮率	%	28
	復元率	%	38
引張強さ(横方向)	MPa	22	
IRM903 oil (RT×22h)	厚さ変化率	%	1
	重量変化率	%	22
ASTM FuelB (RT×22h)	厚さ変化率	%	1
	重量変化率	%	26
純水 (RT×22h)	厚さ変化率	%	20
	重量変化率	%	93



使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C~120°C

特長

- ・耐油性、耐溶剤性に優れ材質も極めて均一である。



用途

- ・水、油、燃料をシールする箇所。

標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.4	0.5	0.8
ロール品(幅 1000 mm)	100m		50m
幅×長さ(mm)	1000×1000		
梱包単位	50枚		25枚