

S105Rは、クラフトパルプを原料とした紙質のガスケット材料です。

S105R物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=6.9MPa)	圧縮率	%	30
	復元率	%	40
引張強さ(横方向)	MPa	12	



使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C~120°C

特長

- ・非常に安価である。
- ・湿度の変化に対して伸縮が少ない。

用途

- ・補修用ガスケット



標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.6
幅×長さ(mm)	1000×1000				
梱包単位	100枚		50枚		10枚